

Interiérová disperzná farba

PCI Multitop® Premium

umývateľná

PCI®
Für Bau-Profis



Rozsah použitia

- Na vnútorné použitie.
- Na zhotovenie náterov na hladkých, štrukturovaných a zdrsnených minerálnych podkladoch, sadrových doskách, sadrokartóne, starých disperzných náteroch, sanačných, sadrových omietkach a pod.
- Farba s vysokým krytím už pri jednom nátere.

Vlastnosti produktu

- Ľahko sa natiera a vytvára jednoliate plochy.
- Dobré krytie pri relatívne nízkej spotrebe.
- Náter je difúzny a odolný proti alkáliám.
- Neobsahuje rozpúšťadlá, zmäkčovačlá, emisie a látky vytvárajúce fogging efekt.
- Umývateľná podľa normy DIN EN 13300, skupina 3.
- Žiarovo biela, tónovateľná až do 7500 farebných odtieňov.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť dostatočne vyzretý a so zvyškovou vlhkosťou max. 4 %.
- Podklad musí byť suchý, nosný, pevný a zbavený všetkých nečistôt, mastnôt, výkvetov, starých nepríľnavých náterov a prachových častíc.
- Staršie nesúdržné nátery odporúčame bez zvyšku odstrániť, následne povrch očistiť a zbaviť prachu.
- V prípade potreby je nutné podklad napenetrovať penetráciou PCI Gisogrund® PGM riedenou v pomere max. 1 : 1 vodou.
- Veľmi savé podklady sa penetrujú penetráciou PCI Gisogrund® PGM kým sa vysušia - nesmie vzniknúť lesklý povrch.
- Je nutné dodržiavať odporúčané riešenia a technologické pauzy na dostatočné vyschnutie.
- Náter nerieši prekrytie trhlín. Viditeľné praskliny v podklade je nutné pretmeliť.

Technické údaje

Materiálová báza	disperzia akrylátového kopolyméru
Hustota (DIN 53217, +20 °C)/Špecifická hmotnosť	netónovaná: cca 1,53 g/cm ³ tónovaná: cca 1,43 - 1,54 g/cm ³
Obsah VOC	limitná hodnota podľa kat. A/a: 30 g/l (2011) Tento produkt obsahuje max. 5 g/l VOC.
Farebný odtieň	čistá biela mix: cca 7500 farebných odtieňov
Stupeň lesku	matný
Štruktúra náteru	hladká
Aplikácia	štetcom, valčekom, air-less prístrojom
Teplota spracovania	teplota nesmie klesnúť pod +5 °C (teplota podkladu, vzduchu a samotného materiálu)
Spotreba (na náter) *	cca 0,14 l/m ²
Doba schnutia ** (+20 °C/65 % rel. vlhkosť vzduchu)	pretierateľný: po cca 4 - 5 hod. úplne vyzretý: po cca 3 dňoch
Farebné odtiene	netónovaná - biela tónovaná - cca 7500 farebných odtieňov podľa vzorníkov PCI
Riedenie	vodou

* Ide o približné hodnoty, na ktoré nie je možné dať záruku, pretože každý povrch má iné vlastnosti ovplyvňujúce spotrebu a tú je potrebné vyskúšať priamo na objekte podľa normy DIN 53220.

** Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Podklad	Príprava	Penetrácia
nové omietky (typ II+ III) - omietky podľa technických zásad nechať dostatočne vyzrieť	viď. Príprava podkladu	ak je nutné s PCI Gisoground® PGM
staré omietky (typ II + III)	miesta opravené novou omietkou po dostatočnom preschnutí odborne fluatovať a potom umyť	PCI Gisoground® PGM
sadrové stavebné dosky a prvky, sadrokartónové dosky, sadrové a hotové dodávané omietky (typ IV)	prípadný sintrový povrch a hroty obrúsiť (platí pre omietky)	PCI Gisoground® PGM
tehlové pohľadové murivo	vyčistiť a zbaviť prachu	PCI Gisoground® PGM
vápencové pohľadové murivo	nové murivo musí dostatočne dlho preschnúť (min. 3 mesiace), škárovanie musí byť bez chýb	PCI Gisoground® PGM
drevené, lisované drevotrieskové dosky a preglejky	prírodné dosky zodpovedajúcim spôsobom pripraviť	PCI Decotop® Uniprimer
nový betón	znečistenie od oddebnovacích olejov, mastnoty a voskov odstrániť fluatačnou penou alebo parou	PCI Gisoground® PGM
starý betón	malé poškodené miesta a škáry opraviť materiálom PCI Multicret® DS	PCI Gisoground® PGM
pórobetón	viď. Príprava podkladu	PCI Gisoground® PGM
dosky z vlákňitého cementu	viď. Príprava podkladu	PCI Gisoground® PGM
nenatreté tapety z hrubých vlákien, re- liefne a razené tapety z papiera, zo sklenej tkaniny	v zásade nie je nutná žiadna predúprava	-

staré únosné lakové a disperzné nátery	lesklé plochy zdrsnit' alebo nalúhovať	PCI Gisogrund® PGM (nutné len na veľmi nasiakavých disperzných náteroch)
staré únosné omietky na báze umelej živice	viď. Príprava podkladu	PCI Gisogrund® PGM
staré nátery a vrstvy vápenných a minerálnych farieb	ak je možné mechanicky odstrániť a plochy odprášiť	PCI Gisogrund® PGM
nátery glejovými farbami	dôkladne umyť	viď. zodpovedajúci podklad
pevne nedržiacie tapety	bezo zvyšku odstrániť, ryhy vyplniť plnidlom alebo stierkovou hmotou	viď. zodpovedajúci podklad

Spracovanie

- Farba sa nanáša bežným maliarskym náradím, štetkou, valčekom príp. nástrekom elektrickou, vzduchovou pištoľou alebo zariadením Airless.
- Veľmi savé, nové a hladké povrchy napenetrovať penetráciou PCI Gisogrund® PGM (viď. Príprava podkladu).
- Spravidla stačí naniesť jednu vrstvu.

- Pri tmavších podkladoch príp. pri novo vystierkovaných podkladoch s vloženou sklotextilnou sieťovinou naniesť 1x prednáter PCI Multitop® Premium, nariediť max. s 10 % vody.
- Krycí náter: PCI Multitop® Premium, nariediť max. 3 - 7 % vodou.
- PCI Multitop® Premium vždy premie-

šať pred aj počas aplikácie.

- Odporúča sa technologická prestávka medzi 1. a 2. náterom 4 - 5 hodín (pri +20 °C).
- Je nutné dodržiavať odporúčené riadenia a technologické pauzy na dostatočné vyschnutie.

Balenie a skladovanie

- Balenie: 10 l, 3 l, 0,75 l nádoba.
- Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych, nepoško-

- dených obaloch, v suchu a v chlade, pri teplote od +5 °C do +25 °C.
- Nádobu uchovávať dobre uzavretú.

- Načaté obaly rýchlo spotrebovať.

Dôležité upozornenia

- Maliarské práce nevykonávať pri teplote pod +5 °C.
- Pri natieraní veľkých plôch sa vyvarovať dlhých prestávok, aby nedošlo k vytvoreniu pruhov.

- Je dôležité, aby bolo namiešané a nariadené dostatočné množstvo farby na kompletný náter.
- Pred natieraním sa dôkladne zakryjú všetky okolité nenatierané plochy.

- V prípade zatečenia farby sa miesto opláchnie čistou vodou.
- Náradie ihneď po ukončení prác umyť vodou.

Pokyny na bezpečné používanie

- Disperzia môže dráždiť kožu, oči, sliznice.
- Pri práci zamedziť styku s kožou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Pri práci vo vnútorných priestoroch počas a po aplikácii zaistiť dostatočné

- vetranie.
- Nenechávať zaschnúť na koži (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči a dbať, aby nedošlo k vdýchnutiu hmlaviny (aerosólu).
- Po zasiahnutí opláchnuť postihnuté miesto vodou.

- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Dodržiavať obvyklé bezpečnostné pravidlá.
- Materiál používať len na určený účel.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina

T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918

F: +421 41 76 314 84

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: +421 41 72 345 91

F: +421 41 76 314 84

E-mail: objednavky.sk@basf.com

Internet: www.pci-sk.sk

www.basf-sh.sk

www.fasadnestudio.sk

Vydané: november 2016

Novým vydaním stráca staré platnosť.

T 0903 400 851	
T 0918 700 111	Bratislava I.–V.
T 0918 444 918	Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 594 016	Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800	Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín
T 0910 999 774	Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208	Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456	Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Ziar nad Hronom
T 0911 707 911	Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822	Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911	Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy, ako aj všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na www.pci-sk.sk a www.basf-sh.sk.