

Penetrácia s granulátom

PCI Multigrund® PGU

pod tenkovrstvové omietky

PCI[®]
Für Bau-Profis



Predtým Prince Color® Multigrund PGU

Rozsah použitia

- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Vhodná na zatepľovacie systémy.
- Kontaktný mostík pod tenkovrstvové omietky

Vlastnosti produktu

- Jednoducho sa spracováva.
- Granulát obsiahnutý v penetrácii svojou hrubou štruktúrou tvorí spojovací mostík pre ďalšie aplikácie a tým zvyšuje jej príľnavosť k podkladu.
- Vysoká pevnosť spoja.
- Difúzna.
- Odolná proti alkáliám.

Príprava podkladu

Podklad musí byť:

- Dostatočne vyzretý so zvyškovou vlhkosťou max. 4 % (hmotnostne).
- Suchý, nosný, pevný - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.
- V prípade veľmi savých podkladov je nutné najskôr aplikovať náter PCI Gisogrund® PGM alebo PCI Gisogrund® OP.
- Dodržiavať štandardné riedenie a následnú technologickú prestávku na vyschnutie.

Technické údaje

Materiálová báza	modifikovaná disperzia s kremičitým pieskom
Farebný odtieň	štandardne: biela Je možné aj farebné tónovanie podľa odtieňov pastovitej omietky podľa vzorkovníkov PCI
Spracovanie	štetcom alebo valčekom, dobre zapracovať do podkladu
Teplota spracovania	+5 °C až +25 °C (teplota podkladu a objektu), nespracovávať na priamom slnku, pri daždi, hmle alebo vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 %
Spotreba (na 1 náter) **	hladké podklady: cca 0,22 kg/m ²
Doba schnutia (+20 °C / 65 % rel. vlhkosti vzduchu) *	cca 12 hod.
Riedenie	maximálne do 5 % čistou vodou

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu, vyššie teploty skracujú a nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

** Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Spracovanie

- Je nutné dokonalé premiešanie zmesi miešadlom alebo nízkootáčkovou vrtačkou so špirálovým nastavcom (max. 500 ot./min). Počas aplikácie stačí už len priebežné premiešavanie ručne.
- Nanáša sa rovnomerne štetkou alebo valčekom na čistý, pripravený podklad.
- Teplota podkladu a vzduchu pri spracovaní: +5 °C až +25 °C.
- Pri aplikácii pri nízkych teplotách od +1 °C je možné pridať prípravok PCI Multiputz® UP UNI.
- Spracovanie nie je dovolené mimo uvedený rozsah teplôt a pri nepriaznivých klimatických podmienkach (dážď, vietor, priame slnečné žiarenie).
- Následné tenkovrstvové aplikácie sa nanášajú na úplne vytvrdnutý náter (po cca 12 hod.).

Balenie a skladovanie

- Balenie 20 kg, 5 kg a 1 kg plastové vedro.
- Skladovateľnosť v suchu pri teplote +5 °C až +25 °C, min. 12 mesiacov od dátumu výroby.

Dôležité upozornenia

- Primiešavanie žiadnych ďalších látok nie je dovolené.
- Pri nespracovaní celého balenia nádobu riadne uzavrieť.
- Pracovné náradie a pracovné nádoby sa čistia ihneď po použití vodou.

Pokyny na bezpečné používanie

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči, sliznice.
- Pri práci zamedziť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať.
- Pri práci nejesť a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí opláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Podrobnejšie údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadu

- Prípravok likvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. (Zákon o odpadoch) v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktov do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.



BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:
T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.pci-sk.sk
www.fasadnestudio.sk
Vydané: marec 2015
Novým vydaním stráca staré platnosť.

T 0918 111 918
T 0918 444 918 Bratislava I.– V, Senec
T 0903 400 851
T 0918 444 918 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šafa, Zlaté Moravce
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín

T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.–IV., Košice–okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou
T 0918 700 111 Product manager pre PCI produkty



Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborného-technického poradcu predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy, ako aj všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na www.basf-sh.sk a www.pci-sk.sk.